

128 GIOLLI SILOFEST

PITTURA ACRILSILOSSANICA CON FARINA DI QUARZO E ANTIALGHE

ESTERNO / INTERNO

Idropittura al quarzo a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa, a matrice mista organico-minerale. Le elevate proprietà idrofobizzanti proteggono dalla pioggia battente lasciando inalterata la traspirabilità del supporto. Elevatissima traspirabilità e idrorepellenza, grande versatilità applicativa, e a bassa presa di sporco. Speciali componenti prevengono la proliferazione di muffe, batteri ed alghe.

Indicazioni d'impiego:

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente esterno e interno.

Tipo di resina:	Copolimeri acrilisilossanici in dispersione acquosa
Peso specifico:	1,65 KG/LT ± 0,02 KG/LT
Residuo secco in massa:	72,4% ± 1%
pH	± 7,5 / 8
Viscosità cinematica alla temperatura di 20° C: con Brookfield RVT, girante n. 6 a velocità 50:	17.000 cps ± 1.000 cps
Resistenza all'abrasione a umido (ASTM D 2486):	superiore a 10.000 cicli

Consigli d'applicazione:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Prima della pitturazione si consiglia vivamente l'applicazione di una mano di fissativo **PRIMER A**, **PRIMER B** o **GIOLLI SILOXGRUND** (vedi scheda).

Ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:	Pennello, rullo
Tipo di diluente:	acqua
Diluzione:	20% / 25%
Resa:	~ 4 - 5 m ² al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:	Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 12 ore

Formati disponibili :

4LT -14LT

Basi:

BV – bianco
BB – base media
BN – base neutra

Colori Disponibili:

bianco
mazzetta colori **COLLECTION PRO**
mazzetta colori **TUC COLLECTION**

Composizione:

Idropittura murale con farina di quarzo a base di leganti acrilisilossanici in dispersione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi

Indicazioni di sicurezza:

Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.