

272 GIOLLIFERRO

FONDO OPACO A SOLVENTE
ESTERNO / INTERNO

Fondo antiruggine al solvente formulato con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro che assicurano una buona tenuta agli agenti esterni. Possiede un buon potere anticorrosivo e un'ottima copertura. Prodotto per manufatti in ferro applicabile su supporti opportunamente sgrassati e decalaminati, sovraverniciabile con prodotti sintetici a finire. Non applicare finiture a base nitro.

Indicazioni d'impiego:

Prodotto per manufatti in ferro applicabile su supporti opportunamente sgrassati e decalaminati, sovraverniciabile con prodotti sintetici a finire. Non applicare finiture a base NITRO.

Peso specifico:	1,70 KG/LT ± 0,02 KG/LT
Massa solida:	86,8% ± 1%
pH	~ 8
Tempo di efflusso (coppa Ford n.8) alla temperatura di 25° C:	420 sec. ± 20 sec.
Gloss:	15 gloss ± 2 gloss
Finezza cariche:	< 35 micron

Consigli d'applicazione:

Stato di preparazione minimo: su supporti sgrassati e decalaminati. Spazzolare ed eliminare i residui di ruggine e le vernici non aderenti.

Temperatura dell'ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:	Pennello, rullino a pelo rasato, spruzzo
Tipo di diluente:	Acquaragia o diluente nitro
Diluzione:	5% / 10% acquaragia o diluente nitro
Resa:	~ 6 - 7 m ² al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:	Con acquaragia subito dopo l'uso
Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:	Al tatto: 1 ora In profondità: 6 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 6 ore

Formati disponibili smalto:
0,500LT – 2,5LT – 15LT

Colori disponibili:

Bianco, grigio, rosso ossido, minio

Composizione:

Alchidica lungo olio non ingiallente in solvente inodore

Indicazioni di sicurezza:

Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.