

# 177 GIOLLIFIX SAN

**FISSATIVO ACRILICO TRASPARENTE CHE PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFA**

**ESTERNO / INTERNO**

Fissativo a base di copolimero acrilico in emulsione acquosa, ad elevato grado di penetrazione, con buoni risultati di isolamento e consolidamento del supporto, in grado di prevenire (e risanare) la formazione di muffe ed alghe. Da utilizzare prima della pitturazione di un'idropittura Linea Giollisana.

**Indicazioni d'impiego:**

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente esterno e interno.

<b>Tipo di resina:</b>	Copolimero acrilico in dispersione acquosa
<b>Peso specifico:</b>	1,00 KG/LT ± 0,02 KG/LT
<b>Residuo secco in massa:</b>	32,5% ± 1%
<b>pH</b>	± 7,5/8
<b>Tempo di efflusso (coppa Ford n.4) alla temperatura di 25 °C:</b>	N.C.
<b>Viscosità cinematica alla temperatura di 20 °C: con Brookfield RVT, girante n. 2 a velocità 200:</b>	25 cps ± 10 cps

**Consigli d'applicazione:**

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane.

<b>Ambiente:</b>	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
<b>Umidità:</b>	Applicare su supporti visibilmente asciutti
<b>Applicazione:</b>	Pennello
<b>Tipo di diluente:</b>	acqua
<b>Diluzione:</b>	300%
<b>Resa:</b>	~ 7 - 10 m <sup>2</sup> al Litro a due mani
<b>Pulizia degli strumenti:</b>	Con acqua calda subito dopo l'uso
<b>Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:</b>	Al tatto: 1 ora In profondità: 4 ore
<b>Tempi di ricopertura:</b>	Minimo 6/8 ore

**Formati disponibili :**

1 LT – 5LT – 20LT

**Composizione:**

fissativo a base di leganti acrilici in dispersione acquosa

**Indicazioni di sicurezza:**

Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. Consultare le schede di sicurezza.

**Indicazioni per lo stoccaggio:**

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito  
Temperatura di stoccaggio:  
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

**Tipi di rifiuto:**

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani  
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.