

134 LISCIO ALLA CALCE TH

PITTURA MURALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE STAGIONATA AD EFFETTO VELLUTATO

INTERNO

Pittura traspirante a base di grassello di calce di lunga stagionatura che conferisce alle superfici trattate, le cromie tipiche delle antiche coloriture a base di calce e terre coloranti. Offre le tradizionali proprietà di traspirabilità, e resistenza alla proliferazione di muffe, batteri ed alghe. Ideale su facciate di interesse storico-artistico o per soluzioni estetiche tradizionali.

Indicazioni d'impiego:

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente interno.

Tipo di resina:	Miscela di resine viniliche e grassello di calce
Peso specifico:	1,54 KG/LT ± 0,02 KG/LT
Residuo secco in massa:	54% ± 1%
pH dopo 30gg:	~ 10
Viscosità cinematica alla temperatura di 25° C: con Brookfield RVT, girante n. 7 a velocità 50:	25.000 cps ± 2.000 cps
Aspetto:	opaco

Consigli d'applicazione:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Prima della pitturazione si consiglia vivamente l'applicazione di una mano di fissativo **ISOPLAST** o **OUTFIX** (vedi scheda tecnica).

Ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:	Pennello, rullo,
Tipo di diluente:	acqua
Diluzione:	15% / 20%
Resa:	~ 2 – 2,5 m ² al kg a due mani
Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:	Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 12 ore

Formati disponibili :

5KG – 20KG

Basi:

BV – bianco

Colori Disponibili:

bianco

mazzetta colori **TUC COLLECTION**

Composizione:

Idropittura murale a base di leganti vinilici in dispersione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi

Indicazioni di sicurezza:

Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.