

102 PERFECTA

PITTURA TRASPIRANTE IDROREPELENTE INTERNO

Idropittura traspirante ed idrorepellente per interni, a base di speciali resine solvent free in emulsione acquosa, esente da emissioni nocive ed ridotte emissioni di solvente.

A base di leganti sintetici in emulsione, pigmenti e riempitivi che forniscono un prodotto con valido potere coprente e punto di bianco.

Indicazioni d'impiego:

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente interno.

Tipo di resina:	Copolimero vinilversatico in dispersione acquosa
Peso specifico:	1,65 KG/LT ± 0,02 KG/LT
Residuo secco in massa:	70,3% ± 1%
pH	~ 8
Viscosità cinematica alla temperatura di 20 °C: con Brookfield RVT, girante n. 6 a velocità 20:	26.000 cps ± 1000 cps
Brillantezza:	6 gloss ± 2 gloss

Consigli d'applicazione:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Se il muro è vecchio e strofinando la mano sul muro lascia la polvere, applicare una mano di fissativo **FIXO'** (vedi scheda).

Ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:	Pennello, rullo a pelo rasato, spruzzo
Tipo di diluente:	acqua
Diluzione:	20% / 30%
Resa:	~ 4 - 6 m ² al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:	Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 12 ore

Formati disponibili smalto:

5LT - 14LT

Basi disponibili:

BV - bianco

Composizione:

Idropittura murale a base di leganti di copolimero vinilversatico in dispersione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi

Indications de sécurité:

Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.